



JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

# 发泡剂

# B83



**概 况** 本公司生产的发泡剂 B83，适用于 PVC，EVA 等塑料发泡材料的生产与加工。

**应 用** 本产品为吸热型发泡剂，能均化泡孔质量，促进泡孔成核，具有粒径小、易分散的特点。相对于普通发泡剂，本产品的发泡过程可控性好，泡孔细腻，制品硬度高，稳定性优异，发气温度集中，可避免单一使用发泡剂 ADC、H、TSH、OBSH 等分解引起内部局部过热导致的厚制品发黄变色的问题，与发泡剂 ADC 配合使用，效果更佳。该产品为本公司 PVC 旗舰白发泡剂，极为优良的白度和板面效果，高端制品均可使用。

**外 观** 白色粉末

技术 参数	项目	指标	单位
	发气量：	155	mL/g
	分解温度：	160	°C
	是否含偶氮	否	/
	添加量：	0.3-2	%

**卫生 性能** 满足 ROHS 的要求。

**备 注** 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

**包 装** 用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

## 浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：[www.joysunsh.com](http://www.joysunsh.com)

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。