



JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

加工助剂

K278P



概 况

本公司生产的丙烯酸酯类加工助剂 K278P，适用于 PVC 制品的生产和加工。

应 用

本产品为 PVC 发泡调节剂，溶体强度中等，具有塑化速度快、加工流动性好之优点。拥有良好的塑化促进作用，能促进 PVC 在低温下熔融，有效降低塑化温度，缩短塑化时间。本产品能加强 PVC 熔融的内聚力和均质性，在拓宽加工工艺范围的同时赋予 PVC 熔体较高的强度，伸长度和弹性度，减少熔融的脉动和不稳定性，促进表面光亮和光滑度。本产品在 PVC 中具有良好的分散性，适用于各类 PVC 发泡建材和型材的生产和加工，有效提高生产效率。在 PVC 发泡制品中可通过提高熔体强度从而改善泡孔结构，和发泡剂配合达到最大降低产品密度。适用于塑化速度偏慢的发泡的场合。

外 观

白色粉末

技术 参数

项目	指标	单位
挥发分：	≤2	%
共聚物含量：	≥95	%
细度（40 目过筛通过率）：	≥98	%
添加量：	3-13	%

卫生 性能

满足 ROHS 的要求。

备 注

产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内，防止与强氧化剂接触。

包 装

用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。