



JOYSUN 产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

高温润滑剂 AC6A



概 况 本公司生产的高温润滑剂 AC6A，适用于 PVC 制品的生产和加工。

应 用 本产品是一种聚乙烯蜡润滑剂，适用于 PVC 制品的加工和生产过程。本产品能提高聚氯乙烯的润滑性和稳定性，本产品的防析出性佳，特别适用于高填充的 PVC 和发泡 PVC 材料；本产品添加在高填充的 PVC 材料中，可以在提高填充率的同时保持良好的塑化性能。本产品添加在发泡的 PVC 材料中，可以提高发泡稳定性和均匀性，促进发泡的同时还可减少拆模次数。相对于普通 PE 蜡其高熔点特性，不会造成雾化损失和口模滴挂。

外 观 白色颗粒或粉末

技术 参数	项目	指标	单位
	挥发分：	≤2	%
	熔程：	95-102	℃
	添加量：	0.3-0.8	%

卫生 性能 满足 ROHS 的要求。

备 注 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

包 装 用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。